



Cao su EPDM — dây đùn, dải, tấm, profile

EPDM Rubber — Extruded Cord, Strip, Sheet, Profile

MODEL · MÃ

EPDM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT · TECHNICAL SPECIFICATIONS

#	HẠNG MỤC · ITEM	TIÊU CHUẨN · SPECIFICATION	PHƯƠNG PHÁP · TEST METHOD
01	Màu sắc Color	Đen Black	—
02	Dạng cung cấp Supply forms	Dây đùn ø2-30 mm · dải · tấm · profile chữ E/U/P Extruded cord ø2-30 mm · strip · sheet · E/U/P profiles	—
03	Tỉ trọng Density	0,86-1,10 g/cm ³ 0.86-1.10 g/cm ³	ISO 1183
04	Độ cứng Hardness	Shore A 40-85	ASTM D2240
05	Nhiệt độ làm việc Service temperature	-50 °C đến +150 °C -50 °C to +150 °C	—
06	Kháng ozone / UV / thời tiết Ozone / UV / weathering	Xuất sắc — bền 10+ năm ngoài trời Excellent — 10+ years outdoors	—
07	Kháng nước nóng / hơi nước Hot water / steam	Tốt Good	—
08	Cách điện Electrical insulation	Tốt — dùng trong tủ điện Good — switchboard use	—
09	Kháng dầu khoáng / xăng Mineral oil / fuel resistance	KHÔNG — trương nở, hỏng (dùng NBR/FKM) NOT resistant — swells & fails (use NBR/FKM)	—
10	Grade Grades	Đặc · xốp (sponge) · peroxide-cured Solid · sponge · peroxide-cured	—
11	Ứng dụng chính Main applications	Giaoăng cửa nhôm/kính, tủ điện ngoài trời, panel solar, nước nóng/hơi Door & glazing seals, outdoor cabinets, solar panels, hot water/steam	—

GHI CHÚ · REMARKS

Số liệu trên là giá trị điển hình của vật liệu (typical values) tổng hợp từ tài liệu kỹ thuật, không phải giá trị bảo đảm theo từng lô hàng. Khách hàng vui lòng dùng thử và kiểm tra phù hợp với ứng dụng trước khi sử dụng đại trà. Liên hệ Hiên Danh khi cần chứng chỉ CO/CQ theo lô.

The above figures are typical material values compiled from technical literature, not guaranteed per-batch values. Users must test the product for suitability before mass application. Contact Hiên Danh for per-batch CO/CQ certificates when required.

KIỂM TRA · TESTED BY

Phòng Kỹ thuật

Technical Department

PHÊ DUYỆT · REVIEWED BY

Ban Giám đốc

Board of Directors

NGÀY · DATE

2026-07-16

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiên Danh

Hiên Danh Manufacturing & Trading Co., Ltd.

MST 0108465113

HOTLINE 0969 285 800 · 0936 038 400