



Vải teflon chịu nhiệt (vải sợi thủy tinh phủ PTFE)

PTFE-Coated Fiberglass Fabric

MODEL · MÃ

PTFE-FABRIC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT · TECHNICAL SPECIFICATIONS

#	HẠNG MỤC · ITEM	TIÊU CHUẨN · SPECIFICATION	PHƯƠNG PHÁP · TEST METHOD
01	Vật liệu nền Base fabric	Vải sợi thủy tinh (E-glass) phủ PTFE PTFE-coated fiberglass cloth (E-glass)	—
02	Độ dày Thickness	0,08 · 0,13 · 0,15 · 0,18 · 0,25 mm 0.08 · 0.13 · 0.15 · 0.18 · 0.25 mm	—
03	Định lượng Areal weight	≈ 140–470 g/m ² (theo độ dày) ≈ 140–470 g/m ² (per thickness)	—
04	Khổ rộng Width	1000 / 1250 / 1500 mm — cắt theo yêu cầu 1000 / 1250 / 1500 mm — cut to order	—
05	Khả năng chịu nhiệt Temperature resistance	-70 °C đến +260 °C -70 °C to +260 °C	—
06	Màu sắc Colors	Nâu (mặc định) · trắng · đen chống tĩnh điện Brown (default) · white · antistatic black	—
07	Tuỳ chọn keo Adhesive option	Không keo hoặc keo silicone (adhesive backing) Plain or silicone adhesive backing	—
08	Bề mặt Surface	Chống dính, dễ vệ sinh Non-stick, easy to clean	—
09	Cách điện Electrical insulation	Tốt — nền sợi thủy tinh + PTFE Good — fiberglass + PTFE construction	—
10	Ứng dụng chính Main applications	Máy ép/hàn nhiệt, băng tải sấy, lót chống dính Heat sealing & press machines, drying belts, non-stick liners	—

GHI CHÚ · REMARKS

Số liệu trên là giá trị điển hình của vật liệu (typical values) tổng hợp từ tài liệu kỹ thuật, không phải giá trị bảo đảm theo từng lô hàng. Khách hàng vui lòng dùng thử và kiểm tra phù hợp với ứng dụng trước khi sử dụng đại trà. Liên hệ Hiển Danh khi cần chứng chỉ CO/CQ theo lô.

The above figures are typical material values compiled from technical literature, not guaranteed per-batch values. Users must test the product for suitability before mass application. Contact Hien Danh for per-batch CO/CQ certificates when required.

KIỂM TRA · TESTED BY

Phòng Kỹ thuật

Technical Department

PHÊ DUYỆT · REVIEWED BY

Ban Giám đốc

Board of Directors

NGÀY · DATE

2026-07-16

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiển Danh

Hien Danh Manufacturing & Trading Co., Ltd.

MST 0108465113

HOTLINE 0969 285 800 · 0936 038 400